



1K Steel Primer Boîte

1K Steel Primer Boîte





1 K Steel Primer Boîte

Support:


- Tôles, tôles zinguées et galvanisées, aluminium poncés et nettoyés
- Vernis durci, poncés
- Produit en polyester, poncés

Préparation /Nettoyage:



Respectez la bonne préparation de la surface

Application sur métaux:



1:1 (+/- 20%)
avec Standox diluant 2K



Conforme 1,2-1,4mm
1,8 -2,0 bar pression entrée
1-2 = 15-30 microns



HVLP 1,2-1,4mm
1,8 -2,0 bar pression entrée
1-2 = 15-30 microns


Recommandations importantes:

- Le produit est idéal pour commencer à isoler de taches nues avant d'appliquer du Surfacer 2K, peinture conventionnelle, peinture à base d'eau, et vernis 2K.
- L'utilisation de protections individuelles appropriées lors de l'application est fortement recommandée !

Certificat de soudabilité:

- 5 heures. électriquement conductrice
- Résistant à 600 ° de chaleur
- Comme sous-couche sous colle de carrosserie, plis, tôles intermédiaires, bordures

Séchage pour le traitement ultérieur :




20min / 18-22°
(peinture conventionnelle,
peinture à base d'eau, vernis 2K et
Surfacer 2K)



2min 50% + 8min 100% puissance
(peinture conventionnelle,
peinture à base d'eau, vernis 2K et
Surfacer 2K)



Egrené légèrement pour applica-
tion : peinture conventionnelle,
peinture à base d'eau, vernis 2K et
Surfacer 2K



Surfacer 2K
peinture conventionnelle
peinture à base d'eau
verniss 2K

A utiliser par les spécialistes seulement. Les informations ci-dessus ont été choisies et réalisées soigneusement par nos soins et correspondent à la technique actuelle. Ces informations sont à titre indicatif et nous ne garantissons ni la véracité, l'exactitude ou l'intégralité. La vérification des informations concernant l'actualité et la convenance lors l'application est la responsabilité de l'utili-sateur. Ces informations contiennent des propriétés intellectuelles protégées telles que : patentes, marques et droit d'auteur. Tous droits réservés. Les fiches de sécurité ainsi que les avertissements sur les emballages sont à respecter. Nous nous réservons le droit, à tout moment, de changer et d'actualiser le contenu des informations sans préavis ni obligation. Ces dispositions illimitées sont valables pour changements et compléments.