



Standocryl

Express-Premium-Klarlack

Express Premium Clear

- **Trasparente 2K di alta qualità per ritocco e verniciatura completa**
- **Trasparente universale 2K medio solido**
- **Buona brillantezza e distensione**
- **Ottima lucidabilità**



Descrizione Tecnica:

- Miscelare 2:1 con tutti i catalizzatori Standox 2K HS
- Miscelare 2:1 con tutti i catalizzatori Standox 2K MS
- Essiccazione accelerata possibile
- Essiccazione ad aria sera-mattina a 18-22°C

Standocryl Express-Premium-Klarlack

Supporto:

- Standox Basislack
- Standohyd Basecoat

Pretrattamento / pulizia:




Per informazioni sulla preparazione dei supporti vedi sistema di verniciatura S1



Nel caso in cui la maschera protettiva personale non sia prescritta dalla legge, è comunque da noi consigliata. Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

2:1 con tutti
i catalizzatori Standox MS
4-5% diluente Standox 2K

Applicazione:



2:1 con tutti
i catalizzatori Standox 2K-HS
Potlife 60-90 min/18-22°C




4-5% diluente Standox 2K
17-19 sec / DIN 4 mm / 20°C
41-49 sec / ISO 4 mm / 20°C



Compliant 1,3 - 1,4 mm
2,0 - 2,5 bar pressione al calcio
2 = 50 - 60 micron



HVLP 1,3 - 1,4 mm
0,7 bar pressione di atomizzazione
2 = 50 - 60 micron



5-10 min / 18-22°C
Appassimento intermedio e finale



Essiccazione ad aria sera mattina / 18-22°C
oppure 20-30 min / 60-65°C temperatura
oggetto



Onde corte 8-12 min
(vedi sistema di verniciatura Standox S10)

Standocryl Express-Premium-Klarlack

Punto di infiammabilità:

- 26,8°C / 80,24°F

Peso specifico:

- 0,97 g/cm³

Solid Content

(senza diluizione):

- 48,8 peso %
- 43,2 volume %

Resa

teorica:

- 9,1 qm/l per 50 micron di spessore del film secco

Pulizia degli apparecchi:

Dopo l'uso pulire con Stadox Reinigungsverdünnung.

Indicazioni importanti:

- Standocryl Express-Premium-Klarlack può essere utilizzato con:
 - Standocryl 2K-Klarlack supermatt
 - Stadox 2K-Elastic-Additiv
- Considerare nelle cabine combi il tempo necessario per raggiungere la temperatura oggetto.
- Standocryl Express-Premium-Klarlack può essere sopravverniciato entro 24 ore senza carteggiatura intermedia.

Gli smalti 2K reagiscono con l'umidità. Pertanto tutte le attrezzature non devono contenere umidità. I prodotti vernicianti pronti per l'applicazione che contengono isocianati possono avere un effetto irritante sulle mucose - in particolare sugli organi respiratori - e determinare reazioni di ipersensibilità. Evitare i vapori o nebbie di spruzzatura, sussiste il pericolo di una sensibilizzazione. Per l'impiego di prodotti vernicianti contenenti isocianato bisogna attenersi a tutte le misure previste per i prodotti vernicianti contenenti solventi. Evitare l'inalazione di nebbia di spruzzatura e di vapori. Le persone allergiche, asmatiche nonché predisposte a malattie delle vie respiratorie non sono indicate per l'esecuzione di lavori con prodotti vernicianti contenenti isocianati.

Solo per uso professionale. Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.