

# STANDOX

## Colorante in soluzione Brillant-Color

➤ **Effetto molto brillante**



---

## DESCRIZIONE TECNICA

- **Miscela 1:1  
Brillantcolor /  
base opaca perlata**
- **Essiccazione ad aria 15 min/20°C**
- **2 - 3 mani di spruzzo**
- **Su fondo bianco uniforme**

# STANDOX Brillant-Color

## APPLICAZIONE:

finitura pregiata ad effetto

## SUPPORTO:

- **Standex Basislack MIX 570 oppure MIX 870 con 20% Standox 2K-MS-Härter e 30% Standox MSB-Verdünnung**

oppure

- **con 15% Standox 2K-HS-Härter e 40% Standox MSB-Verdünnung**

applicare in copertura

## PRETRATTAMENTO / PULIZIA:



Per informazioni sulla preparazione dei supporti vedi sistema di verniciatura S1

## LAVORAZIONE:



Nel caso in cui la maschera protettiva personale non sia prescritta dalla legge, è comunque da noi consigliata.




50% **Standex Brillant-Color**  
50% **Standex** base opaca micallizzata  
17 s/DIN 4 mm/20°C  
41 s/ISO 4 mm/20°C



1,3 - 1,4 mm  
4 bar  
2 - 3 mani di spruzzo



1,5 - 1,7 mm  
4 bar  
2 - 3 mani di spruzzo



5 min/20°C appassimento intermedio  
10-15 min/20°C appassimento finale



Trasparenti 2K **Standocryl**

# STANDOX Brillant-Color

Punto di infiammabilità:		Peso specifico:	Residuo secco:		VOC:	
31 °C	87,8 °F	0,90 g/cm <sup>3</sup>	5,0-6,0 Gew.-%	3,4-4,3 Vol.-%	840 g/Ltr.	7,0 lbs/gal

**Materia prima di base:** Resina speciale di essiccazione rapida

**Pulizia degli apparecchi:** Dopo l'uso pulire con **Standex** Reinigungsverdünnung.

**Indicazioni importanti:**

- Solo per uso professionale.



Tazza a caduta  
1,3 - 1,4 mm  
Tazza ad aspirazione  
1,8 - 2,2 mm

I dati qui soprariportati sono conformi allo stato attuale della tecnica ed hanno solo lo scopo di fornire informazioni riguardanti i nostri prodotti e le relative possibilità d'applicazione. Non si garantiscono le proprietà di prodotti per un impiego specifico. Osservare gli avvertimenti riportati sulle etichette delle confezioni. Dovranno inoltre essere rispettati i diritti di marchio industriale. Noi garantiamo la perfetta qualità del prodotto nell'ambito delle nostre Condizioni Generali di Vendita.