



Standex

Smart Blend Plus

- **Additiv zum Beilackieren von Standocryl 2K-Klarlacken und Standocryl 2K-Autolack / Standocryl 2K-Autolack NEU**



Technische Beschreibung:

- Mischung 1:1 mit gehärtetem Standocryl 2K-Klarlack / Standocryl 2K-Autolack / Standocryl 2K-Autolack NEU
- Beschleunigte Wärmetrocknung möglich
- Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C

Standex Smart Blend Plus

Untergrund:

- Reparaturarbeiten wie üblich vorgearbeitet, siehe Standox Lackiersystem S3. Füllerfläche so klein wie möglich halten!

Vorbereitung / Reinigung:



Untergrundvorbereitung beachten! Siehe Standox Lackiersystem S1




Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung: Beilackieren mit Standocryl 2K-Autolack / Standocryl 2K-Autolack NEU


- Reparaturzone mit Standocryl 2K-Autolack / Standocryl 2K-Autolack NEU deckend lackieren
- Übergang mit reduziertem Druck (um 0,5 - 1,0 bar) und weiterverdünntem Material beilackieren.
- Materialeinstellung:
1 Teil Standox Smart Blend Plus
+ 1 Teil gehärteter Standocryl 2K-Autolack / Standocryl 2K-Autolack NEU
- Mischung auf die Beilackierzone auftragen.

und
- Smart Blend Plus pur auf die Beilackierzone auftragen.



Polieren nach Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C oder 30 min / 60-65°C Objekttemperatur

Polieren nach 1 Stunde



Kurzwellig 8-12 min

Polieren nach 1 Stunde

Stadox Smart Blend Plus

Untergrund:

- Reparaturarbeiten wie üblich vorgearbeitet, siehe Stadox Lackiersystem S3. Füllerfläche so klein wie möglich halten!

Vorbehandlung / Reinigung:



Untergrundvorbehandlung beachten! Siehe Stadox Lackiersystem S1




Falls das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es von uns empfohlen.

Verarbeitung: Beilackieren mit Standocryl 2K-Klarlack


- Reparaturzone mit Standocryl 2K-Klarlack lackieren
- Übergang mit reduziertem Druck (um 0,5 - 1,0 bar) und weiterverdünntem Material beilackieren.
- Materialeinstellung:
1 Teil Stadox Smart Blend Plus
+ 1 Teil gehärteter Standocryl 2K-Klarlack
- Mischung auf die Beilackierzone auftragen.

und
- Smart Blend Plus pur auf die Beilackierzone auftragen.



Polieren nach Lufttrocknung über Nacht / 18-22°C oder 30 min / 60-65°C Objekttemperatur

Polieren nach 1 Stunde



Kurzwellig 8-12 min

Polieren nach 1 Stunde

Stadox Smart Blend Plus

Flammpunkt:

- 20°C / 68°F

Spezifisches Gewicht:

- 0,93 g/cm³

Reinigung der Geräte:

Nach dem Gebrauch mit Stadox Reinigungsverdünnung.

2K-Lacke reagieren mit Feuchtigkeit. Deshalb müssen alle Verarbeitungsgeräte, Mischgefäße usw. absolut wasserfrei sein. Verarbeitungsfertige Beschichtungsstoffe, die Isocyanate enthalten, können eine Reizwirkung auf die Schleimhäute - besonders auf die Atmungsorgane - ausüben und Überempfindlichkeitsreaktionen auslösen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Spritznebeln besteht die Gefahr einer Sensibilisierung. Beim Umgang mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Beschichtungsstoffe sorgfältig zu beachten. Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen für Arbeiten mit isocyanathaltigen Beschichtungsstoffen nicht herangezogen werden.

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.