

Standofleet Wash-Primer 1:1 U2530



Standofleet est le système de peinture modulaire conçu pour les véhicules commerciaux qui est conforme aux limites de COV imposées par l'Union Européenne. Standofleet Wash-Primer 1:1 U2530 est un primaire passivant d'accrochage qui offre une remarquable protection contre la corrosion.

- Application en trois couches.
- Excellente protection contre la corrosion.
- Adhérence optimale.

Excellente protection anti-corrosion.




The Art of Refinishing.

Standofleet Wash-Primer 1:1 U2530


Préparation - application du produit STANDARD



Il est fortement recommandé d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié pendant l'application pour éviter l'irritation de la peau et des yeux.



Acier nu poncé et nettoyé
Eléments en acier zingué ou en aluminium, poncés et nettoyés
Dommages de corrosion pré-traités (ex : sablés)
Acier inoxydable, poncé
Ancienne peinture ou peinture d'origine correctement poncée et nettoyée
Surfaces préparées avec des produits 2K polyester puis finement poncées.



| Impression | | Durcisseur | |
|------------|-------|---------------|-------|
| Volume | Poids | Volume | Poids |
| 1 | 100 | 1 | 91 |
| U2530 | | FLEET U2540 * | |

* Le mélange doit être utilisé dans la journée même.



Durée de vie du mélange à 20°C: 8 h




| | Buse | Pression de pulvérisation | |
|------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Conforme | 1.3 - 1.5 | 2 - 2.5 bar | pression d'entrée |
| HVLP | 1.3 - 1.5 | 0.7 bar | pression d'atomisation |
| Pompe à membrane | 1.1 | 2.5 - 3 bar | pression d'atomisation |
| Pompe à membrane | 1.1 | 0.8 - 1.2 bar | pression du produit |

voir les instructions du fabricant



2 couches
avec désolvatation intermédiaire: 10 min - 15 min
Evaporation finale: 30 min



Apprêt 2K

Conforme COV

2004/42/IIB(c)(780) 780: La valeur limite de la CE pour ce produit (catégorie de produit: IIB(c)) sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 780 g/l de COV. Le contenu de COV de ce produit sous forme prêt à l'emploi est au maximum de 780 g/l.

Standofleet Wash-Primer 1:1 U2530


Produits

Standofleet Wash-Primer 1:1 U2530


Standofleet Activateur U2540

Mélange du produit


Les proportions de mélange avec des agents spéciaux sont indiquées dans le tableau de mélange produit sur le Standwin IQ et dans les FT spécifiques.



DIN 4: 15 - 16 s à 20°C



8 - 10 µm



Rendement théorique

80 - 90 m²/l à 1 micron d'épaisseur de film sec

Du fait des différentes caractéristiques de durcisseur et des différentes proportions de mélange pour le produit prêt à l'emploi dans certaines versions de FT, le calcul du rendement théorique peut varier.

Remarque : la consommation de produit dépend de plusieurs facteurs, par exemple, la géométrie de l'objet, l'état de la surface, la méthode d'application, le réglage du pistolet, la pression d'entrée, etc.

Nettoyer après utilisation avec un nettoyant solvanté.



Remarques

- Le produit doit être à température ambiante (18-25°C) avant utilisation.
- Le surplus de produit prêt à l'emploi ne doit pas être reversé dans sa boîte d'origine.
- Doit être recouvert dans les 24 heures maximum.
- Doit être appliqué en combinaison avec Standofleet 2K Filler / VOC Filler en système 3-couches.
- Sur aluminium poncé et nettoyé, appliquer une impression immédiatement afin d'empêcher l'oxydation de l'aluminium et éviter les problèmes ultérieurs dus à l'absorption.
- Ne pas recouvrir avec des produits PE, EP, Standohyd et Standoblu.

Standofleet Wash-Primer 1:1 U2530

Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit. Respecter les précautions d'emploi figurant sur l'emballage.

Tous les autres produits cités dans le système de réparation font partie de notre gamme Standox. Les propriétés du système ne seront pas valides si le produit est utilisé en combinaison avec tout autre produit ou additif n'appartenant pas à notre gamme Standox, sauf indication expressément mentionnée.

Pour utilisation professionnelle uniquement ! Les Informations contenues dans la présente documentation ont été soigneusement sélectionnées et réunies par nos soins. Ces Informations sont basées sur nos meilleures connaissances à la date d'édition. Les Informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous ne garantissons ni leur exactitude, ni leur précision, ni leur exhaustivité. Il appartient à l'utilisateur de vérifier si ces Informations sont d'actualité et adaptées à l'usage qu'il veut en faire. La propriété intellectuelle relative à ces Informations, notamment brevets, marques et droits d'auteurs, est protégée. Tous les droits sont réservés. Les indications relatives aux Fiches de Données de Sécurité et phrases risques mentionnées sur les étiquettes doivent être observées. Nous pouvons modifier et/ou supprimer tout ou partie de ces Informations et cela, à notre entière discrétion sans information préalable et ne sommes pas tenus de les mettre à jour. Toutes les règles décrites dans cette clause s'appliqueront pour tout changement ou amendement futur.

