

# Standox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580



Quello che caratterizza Standox VOC-Nonstop-Grundierfüller U7580 è l'ottima proprietà di adesione e anti-corrosione. Si basa sull'esperienza del noto VOC-Nonstop-Füllprimer U7550 e, come il suo predecessore, può essere applicato direttamente su supporti in acciaio e alluminio. In abbinamento al nuovo Standox VOC-Plastik-Additiv U7590, può essere utilizzato per la riparazione dei supporti in plastica più comuni delle autovetture. Con un unico prodotto è possibile preparare e verniciare diversi tipi di supporti in modo economico con un'applicazione bagnato-su-bagnato.

- Conforme alle normative in materia di VOC.
- Applicabile direttamente su metallo o plastica.
- Eccellente protezione contro la corrosione e proprietà di adesione.
- Ottime proprietà di applicazione.
- Pot life lungo.
- Riverniciabile con tutte le Basi Opache Stando



**The Art of Refinishing.**

# Stadox VOC Nonstop Primer Surfacer U7580

## Preparazione del prodotto - applicazione STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



acciaio nudo e carteggiato e pulito  
Lamiere zincate o in alluminio, carteggiato e pulito  
Verniciature OEM ed esistenti accuratamente essiccate carteggiate e pulite  
Cataforesi originale (e-coat), carteggiata finemente o non carteggiata e ben pulita. Nota: a causa delle diverse varietà di elettrodeposizione presenti sul mercato, la qualità può essere molto differente. Per questa ragione è preferibile carteggiare leggermente la cataforesi.  
Superfici trattate con prodotti poliesteri 2K e carteggiate finemente.  
Supporti in poliestere rinforzato con fibra di vetro, privi di distaccanti, carteggiati e puliti.  
Per le parti esterne in plastica, condizionamento 60 minuti a 60-65°C / prima pulizia con paglietta ultrafine imbevuta di detergente per plastiche / pulizia finale con un panno bagnato di detergente per plastiche.  
Riparazione di parti esterne in plastica, carteggiate e pulite



Agitare prima dell'uso (per almeno 2 minuti)  
Togliere il bottone rosso dal tappo e posizionarlo sulla valvola di attivazione in basso alla bomboletta.  
Premere la valvola di attivazione verso l'interno.  
Agitare nuovamente la bomboletta per almeno due minuti dopo l'attivazione.  
Fare un test d'applicazione dopo l'agitazione.



Attivato: 8 ora  
Agitare bene ancora prima di ogni utilizzo.



2 - 3 mani con appassimento intermedio: 5 min - 10 min



18 - 22 °C

12 ora - 16 ora

60 - 65 °C

30 min - 40 min



Linee guida per attrezzature IR ad onde corte.  
Metà potenza: 2 min  
Piena potenza: 8 min



P500 - P600



Base opaca + Trasparente  
Smalto 2K


Conforme alla normativa VOC

2004/42/IIB(e)(840) 650: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 650g/l.


# Standex VOC Nonstop Primer Surfacer U7580

## Prodotti

Standex VOC Nonstop Primer Surfacer U7580



50 - 80 µm



Dopo l'uso, tenere l'aerosol capovolto e spruzzare brevemente per pulire l'ugello.

## Note

- Applicare ad una distanza dal supporto da 15 a 25 cm.
- Il materiale deve essere a temperatura ambiente (18-25°C) prima dell'uso.
- Per l'essiccazione ad aria raccomandiamo una temperatura minima di +15°C.
- Dovuto dall'ampia varietà delle leghe metalliche e dei processi di produzione è essenziale eseguire una prova preliminare sui rispettivi substrati per garantire che il pretrattamento sia sufficiente per garantire una perfetta adesione.

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

