

Standox Performance Blend 5730

Standox Performance Blend 5730 è un diluente per sfumature per finiture vecchie ed originali. E' ideale per la sfumatura quando si utilizzano i trasparenti Standocryl di nuova generazione.



- Per zone con bordi nell'area di sfumatura.
- Eccellenti proprietà sulle verniciature vecchie e originali.
- Particolarmente adatto per i trasparenti Standocryl di nuova generazione.
- Semplice da lucidare.

Diluente per sfumatura per i trasparenti Standocryl di nuova generazione.




The Art of Refinishing.

Standex Performance Blend 5730

Preparazione del prodotto - applicazione STANDARD



Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Puo' essere utilizzato con:

2K Hardened	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K Hardened	Standocryl VOC Xtreme Clear K9580
2K Hardened	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600

Per le istruzioni raccomandate vedere le pagine seguenti.



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

Questa miscela non è conforme alla normativa VOC

Stadox Performance Blend 5730

Preparazione del prodotto - applicazione Bomboletta a spruzzo




Si raccomanda vivamente di utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale durante l'applicazione per evitare irritazione cutanea ed oculare.



Puo' essere utilizzato con:

2K Hardened	Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590
2K Hardened	Standocryl VOC Xtreme Clear K9580
2K Hardened	Standocryl VOC Xtreme Plus Clear K9600

Per le istruzioni raccomandate vedere le pagine seguenti.



Non applicabile

Conforme alla
normativa VOC

2004/42/IIB(e)840) 810: Il valore limite in Europa per questo prodotto (categoria prodotto: IIB(e)) pronto all'uso ha un massimo di VOC di 840 g/li. Il VOC di questo prodotto pronto all'uso ha un massimo di 810g/l.

Standex Performance Blend 5730

Metodo di miscelazione per Standocryl VOC Clears



Lucidare la zona di dissolvenza con un composto a grana grossa e rimuovere tutti i residui. Carteggiare la zona di transizione verso l'area danneggiata con es Disco di finitura fine 3M Trizact P3000 o abrasivi simili di altri fornitori. Pulire sufficientemente l'area levigata e lucidata con Standox Precleaner 6800.



Miscelare Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 o Standocryl VOC Xtreme Clear K9580 secondo il TDS. Sopraverniciare la qualità di base Standox appropriata con Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 pronto all'uso o Standocryl VOC Xtreme Clear K9580. Sfumare il trasparente in mani sfalzate con pressione ridotta sull'area carteggiata e fino al bordo dell'area lucidata.



Applicare Performance Blend 5730 puro in diverse mani leggere con pressione ridotta nell'area di sfumatura (ridurre la pressione quando si usa la pistola). Dissolvere l' overspray e levigare l'area di transizione del trasparente. Essiccare secondo la TDS del relativo trasparente. Un'ulteriore essiccazione IR dell'area di sfumatura puo' ridurre il rischio di raggrinzimento del bordo una volta lucidato.



Se necessario, carteggiare leggermente la zona di transizione dopo l'essiccazione e il raffreddamento a seconda della finitura da raggiungere, ad es. con 3M Trizact P3000 o simile. Lucidare usando una macchina lucidatrice rotante. Assicurarsi di controllare la pressione e la direzione di rotazione dal topcoat finale all'area di sfumatura.

Standex Performance Blend 5730

Prodotti

Standex Performance Blend 5730



Pulire dopo l'uso con detergente a solvente per aerografi.

Note

- Performance Blend 5730 deve essere usato solo con Standocryl VOC Performance Pro Clear K9590 o VOC Xtreme Clear K9580.
-

Consultare la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo. Osservare le precauzioni specificate sul barattolo.

Tutti gli altri prodotti utilizzati per sviluppare un ciclo di verniciatura sono parte della nostra gamma prodotti di Standox. Un ciclo di verniciatura non è valido quando i prodotti vernicianti vengono utilizzati in combinazione con altri materiali ed additivi che non fanno parte della nostra gamma prodotti di Standox escluso quando è espressamente indicato.

Solo per uso professionale ! Le informazioni fornite nella presente sono state attentamente selezionate e preparate da noi. Sono basate sulla nostra migliore conoscenza sull'argomento alla data di emissione. Le suddette informazioni hanno mero scopo informativo. Non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla correttezza, accuratezza e completezza. E' responsabilità dell'utilizzatore verificare le informazioni con riferimento all'aggiornamento ed all'utilizzabilità per gli scopi che l'utilizzatore di propone. La proprietà intellettuale inerente alle summenzionate informazioni, ivi incluso brevetti, marchi, copyrights, è protetta. Tutti i diritti sono riservati. Tutto il materiale inerente alla sicurezza e gli avvisi sull'etichetta devono essere rispettati. Ci riserviamo di modificare o di cessare l'operatività di tutto o di parte delle Informazioni in qualsiasi momento a nostra esclusiva discrezione senza alcun obbligo di preavviso e senza assunzione di responsabilità relativamente all'aggiornamento delle Informazioni. Tutte le summenzionate regole saranno applicabili a futuri cambiamenti o modifiche.

